

A5083P

《JIS H4000》

【特徴】 実用非熱処理合金中最も強度が高く、耐食性・耐海水性・溶接性がよい

【用途】 船舶、車両、低温用タンク、圧力容器など

比重：2.66

板厚 (mm)	幅x長さ (mm)	単重	調質	ビニール
			○	
2.0	1250x2500	16.63	▲	
2.5	1250x2500	20.78	▲	
3.0	1250x2500	24.96	▲	
4.0	1250x2500	33.25	▲	
5.0	1250x2500	41.56	▲	
6.0	1250x2500	49.88	●	★
8.0	1250x2500	66.50	●	★
10.0	1250x2500	83.13	●	★
12.0	1250x2500	99.75	●	★
15.0	1250x2500	124.69	●	★
20.0	1250x2500	166.25	●	★
25.0	1250x2500	207.81	●	★
30.0	1250x2500	249.38	●	★
40.0	1250x2500	332.50	●	★
50.0	1250x2500	415.63	●	★
60.0	1250x2500	498.75	▲	★

● 東京・大阪在庫

▲ 大阪在庫

★ 両面白ビニール貼

【板厚公差】

単位 (mm)

板 厚	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0
公 差	±0.08	±0.10	±0.11	±0.12	±0.15	±0.17

10・12	15・20	25	30~50	60
±0.20	±0.30	±0.40	±0.50	±0.65